



# PRODUCTOS COLCAR S.L.

## Adhesivos industriales

### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### GOMA SOLI WX-4

Fecha Revisión: 21/10/2015

**TIPO DE PRODUCTO** Cera adhesiva termofusible (Hot-melt)

**APLICACIONES** Protección de azulejos durante el transporte.

**TEMPERATURA DE APLICACIÓN** 120-150° C. Aplicación por inyectores o rodillos.

<b>DATOS TÉCNICOS</b>	Color	Blanco	
	Presentación	Perlas	
	Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	160° C	750 – 950 mPa.s
		170° C	600 – 800 mPa.s
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	87 - 96° C	
	Tiempo abierto	Corto	
	Tiempo de solidificación	Corto	
Estabilidad térmica	Buena		

**ALMACENAMIENTO** La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.

**ENVASADO** En sacos de 25 Kg.

**LIMPIEZA** Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200

#### IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.