



PRODUCTOS COLCAR S.L.

Adhesivos industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA



GOMA SOLI WX-5

Fecha Revisión: 06/02/2012

TIPO DE PRODUCTO	Adhesivo termofusible (Hot-melt)		
APLICACIONES	Paletización de azulejos, para su protección durante el transporte y manipulación, para evitar la rotura de las piezas.		
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	130-160° C		
SISTEMA DE APLICACIÓN	Mediante inyección.		
DATOS TÉCNICOS	Color	Blanco marfil.	
	Presentación	Perlas	
	Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	150° C	750 - 950 mPa.s
		160° C	620 - 800 mPa.s
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	102 - 108° C	
	Tiempo abierto	Corto	
	Tiempo de solidificación	Rápido	
Estabilidad térmica	Buena		
ALMACENAMIENTO	La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.		
ENVASADO	En sacos de 25 Kg.		
LIMPIEZA	Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200		

IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)
Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92