



INFORMACIÓN TÉCNICA



COLCAR H-63

Fecha Revisión: 22/07/2014

TIPO DE PRODUCTO	Adhesivo termofusible en base caucho (Hot-melt).		
APLICACIONES	Colchones	Hotmelt para la fabricación de colchones y en especial para pegar espumas de poliuretano. Presenta excelente adhesión de forma casi inmediata sobre los más diversos sustratos del sector de colchones. Excelente tack. Muy baja viscosidad lo que permite aplicar a menor temperatura. Tiene buena resistencia térmica y una buena cohesión.	
	Etiquetado	Para pegado de diferentes sustratos como papel o cartón con plásticos tratados y a veces plástico con plástico.	
FORMA DE APLICACIÓN	Aplicable mediante discos, rodillos, inyección y espirolado.		
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	130-160° C		
DATOS TÉCNICOS	Color	Amarillo. Transparente	
	Presentación	bolsitas tipo "pillow" de aprox. 25 g	
	Viscosidad Brookfield LV-DVII+ spindle 34 (ASTM D 3236)	160° C	850 - 1200 mPa.s
		170° C	650 - 900 mPa.s
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	68 – 74° C	
	Tiempo de pegado	Corto	
Tiempo abierto	Largo		
	Estabilidad térmica	Buena	
PRECAUCIONES	No se debe mezclar con el producto Colcar H-57 debido a que ambos productos son incompatibles. Se deben limpiar los coleros si se ha utilizado uno de estos productos y se quiere poner el otro.		
ALMACENAMIENTO	La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y cajas cerradas. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas.		
ENVASADO	En cajas de 15 Kg neto.		
LIMPIEZA	Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200		

IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)
Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92