



PRODUCTOS COLCAR S.L.

Adhesivos industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA



COLCAR H-306

Fecha Revisión: 19/09/2016

TIPO DE PRODUCTO Adhesivo termofusible (Hot-melt)

APLICACIONES

Hot-melt de encuadernación, diseñado para el encolado lateral y el pegado de la guarda con resultados ampliamente satisfactorios.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

150-170° C

DATOS TÉCNICOS

Color	Amarillo claro
Presentación	bolsitas de aprox. 15g
Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	160° C 1.600 - 2.000 mPa.s
	170° C 1.200 - 1.600 mPa.s
Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	66 - 71° C
Tiempo abierto	Medio-Largo
Tiempo de solidificación	Medio
Estabilidad térmica	Buena

ALMACENAMIENTO

La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.

ENVASADO

En cajas de 15 kg neto.

LIMPIEZA

Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200

IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)

Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92