



# PRODUCTOS COLCAR S.L.

## Adhesivos industriales

### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### GOMA SOLI 159-R-2

Fecha Revisión: 10/12/2016

<b>TIPO DE PRODUCTO</b>	Adhesivo termofusible (Hot-melt)		
<b>APLICACIONES</b>	<p>Hot-melt para el encolado del lomo, de elevada flexibilidad, lo que facilita un buen redondeo del mismo, además no presenta el efecto retorno una vez frío el adhesivo.</p> <p>Adhesivo de alta estabilidad térmica con mínimo desprendimiento de vapores.</p> <p>Formulado para el encolado del lomo de libros fresados y cosidos. Excelente adhesión sobre papeles difíciles como pueden ser el tipo couché</p>		
<b>TEMPERATURA DE APLICACIÓN</b>	160-180° C		
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	Color	Blanco	
	Presentación	Perlas	
	Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	160° C	9.500- 12.000 mPa.s
		170° C	7.000 – 9.500 mPa.s
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	78 - 84° C	
	Tiempo abierto	Rápido	
	Tiempo de solidificación	Medio / Rápido	
Estabilidad térmica	Buena		
<b>ALMACENAMIENTO</b>	La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.		
<b>ENVASADO</b>	En sacos de 25 Kg.		
<b>LIMPIEZA</b>	Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200		

#### IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

### PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)

Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92