



# PRODUCTOS COLCAR S.L.

## Adhesivos industriales

### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### GOMA SOLI 807-F

Fecha Revisión: 07/09/2015

<b>TIPO DE PRODUCTO</b>	Adhesivo termofusible (Hot-melt)		
<b>APLICACIONES</b>	Hot-melt de encuadernación para el encolado del lomo cosido o fresado. Producto de color blanco sin pigmentar, transparente en estado de fusión. Apto para todo tipo de papeles. Presenta muy buena adhesión y flexibilidad. Baja viscosidad		
<b>TEMPERATURA DE APLICACIÓN</b>	160-180° C		
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	Color	Blanco	
	Presentación	Perlas	
	Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	160° C	2.800 - 3.400 mPa.s
		170° C	1.900 - 2.600 mPa.s
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	77 - 84° C	
	Tiempo abierto	Medio-corto	
	Tiempo de solidificación	Medio-corto	
Estabilidad térmica	Buena		
<b>ALMACENAMIENTO</b>	La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.		
<b>ENVASADO</b>	En sacos de 25 Kg.		
<b>LIMPIEZA</b>	Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200		

#### IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

### PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)  
Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92