



PRODUCTOS COLCAR S.L.

Adhesivos industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA



GOMA SOLI L-50-M-RO

Fecha Revisión: 03/05/2016

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| TIPO DE PRODUCTO | Adhesivo termofusible (Hot-melt) | | |
| APLICACIONES | Hot-melt de encuadernación formulado para el encolado del lomo de libros fresados y cosidos. Presenta buena flexibilidad, así como una excelente adhesión sobre papeles estándar y en algún tipo de papel especial. | | |
| TEMPERATURA DE APLICACIÓN | 160-180° C (En épocas de calor se recomienda aplicar a 160° C) | | |
| DATOS TÉCNICOS | Color | Blanco | |
| | Presentación | Perlas | |
| | Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236) | 160° C | 5.200 – 6.100 mPa.s |
| | | 170° C | 3.800 – 4.600 mPa.s |
| | Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28) | 85 - 90° C | |
| | Tiempo abierto | Corto | |
| | Tiempo de solidificación | Corto | |
| Estabilidad térmica | Buena | | |
| ALMACENAMIENTO | La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C. | | |
| ENVASADO | En sacos de 25 Kg o sacas (big bag) de 600 kg | | |
| LIMPIEZA | Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200 | | |

IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)
Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92