



# PRODUCTOS COLCAR S.L.

## Adhesivos industriales

### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### GOMA SOLI L-52-C

Fecha Revisión: 03/08/2017

<b>TIPO DE PRODUCTO</b>	Adhesivo termofusible (Hot-melt)		
<b>APLICACIONES</b>	Hot-melt de encuadernación formulado para el encolado del lomo de libros fresados y cosidos. Presenta buena flexibilidad, así como una excelente adhesión sobre papeles estándar.		
<b>TEMPERATURA DE APLICACIÓN</b>	160-175° C (En épocas de calor se recomienda aplicar a 160° C)		
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	Color	Blanco	
	Presentación	Perlas	
	Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	160° C	3.500 – 4.300 mPa.s
		170° C	2.500 – 3.400 mPa.s
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	84 - 91° C	
	Tiempo abierto	Corto	
	Tiempo de solidificación	Corto	
Estabilidad térmica	Buena		
<b>ALMACENAMIENTO</b>	La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.		
<b>ENVASADO</b>	En sacos de 25 Kg o sacas (big bag) de 600 kg		
<b>LIMPIEZA</b>	Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200		

#### IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

### PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)  
Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92