



PRODUCTOS COLCAR S.L.

Adhesivos industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA



GOMA SOLI P-03

Fecha Revisión: 11/05/2016

TIPO DE PRODUCTO	Adhesivo termofusible (Hot-melt)		
APLICACIONES	Hotmelt destinado para el etiquetaje y embalaje, dando unos resultados ampliamente satisfactorios para el encolado de estuches, etiquetado de sacos de rafia, formación de displays. Especialmente indicado cuando se trata de materiales difíciles.		
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	150-180° C		
SISTEMAS DE APLICACIÓN	Mediante disco, rodillo o inyección.		
DATOS TÉCNICOS	Color	Amarillo claro	
	Presentación	Perlas	
	Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	170° C	900 - 1300 mPa.s
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	70 - 74° C	
	Tiempo abierto	Medio	
	Tiempo de solidificación	Medio	
	Estabilidad térmica	Buena	
ALMACENAMIENTO	La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.		
ENVASADO	En sacos de 25 Kg.		
LIMPIEZA	Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200		

IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)
Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92