



PRODUCTOS COLCAR S.L.

Adhesivos industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA



GOMA SOLI P-04

Fecha Revisión: 11/04/2014

TIPO DE PRODUCTO	Adhesivo termofusible (Hot-melt)		
APLICACIONES	Hotmelt destinado para el etiquetaje y embalaje, dando unos resultados ampliamente satisfactorios para el encolado de estuches, etiquetado de sacos de rafia, formación de displays, pegado de tapones de plástico, etc. Especialmente indicado cuando se trata de materiales difíciles.		
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	160-180° C		
SISTEMAS DE APLICACIÓN	Mediante disco, rodillo o inyección.		
DATOS TÉCNICOS	Color	Amarillo claro	
	Presentación	Perlas	
	Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	160° C	1700 - 2400 mPa.s
		170° C	1200 - 1700 mPa.s
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	70 - 75° C	
	Tiempo abierto	Medio	
Tiempo de solidificación	Medio		
	Estabilidad térmica	Buena	
ALMACENAMIENTO	La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.		
ENVASADO	En sacos de 25 Kg.		
LIMPIEZA	Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200		

IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)

Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92