



INFORMATION TECHNIQUE



GOMA SOLI 715

Date de révision: 04/07/2016

TYPE DE PRODUIT	Adhésif hotmelt		
APPLICATIONS	Hotmelt spécialement désigné pour coller tissu avec tissu que enveloppe les ressorts ensachés répartis en rangées indépendantes, que s'utilisent dans la fabrication du matelas. Il a une bonne flexibilité, bonne résistance thermique et il a court temps ouvert et temps de collé.		
FORME D'APPLICATION	Applicable avec disques, rouleaux, injection et forme de spirale.		
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	160-180° C		
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES	Couleur	Jaune	
	Présentation	Perles	
	Viscosité Brookfield RVT (Méthode ASTM D 3236)	160° C	3.200 - 4.000 mPa.s
		170° C	2.400 - 3.100 mPa.s
	Point de ramollissement (Méthode ASTM E 28)	92 - 103° C	
	Temps de collé	Court (1-2 s)	
	Temps ouvert	Court-Intermédiaire (20-21 s)	
Stabilité thermique	Bonne		
EMMAGASINAGE	La durée du produit est un minimum de 2 ans dans des conditions normales de stockage et la boîte fermée. Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur, dans son emballage d'origine fermé.		
EMBALLAGE	En sacs de 25 Kg.		
NETTOYAGE	Pour le nettoyage des appareillages d'application nous recommandons utiliser notre produit SANY WAX-200.		

IMPORTANT

Cette information technique est basé dans nôtres connaissances pratiques et studios réalisé pour notre département technique. Notre garantie sur les résultats obtenu, se limita à maintenir la qualité du produit et sa continuité, parce que ne pas pouvons contrôlé la forme dans que nôtres produits son employés, no pouvant exiger autres responsabilités. À cause de la grand quantité de matériaux existants dans le marché nous recommandons toujours faire test préalables pour garantir un résultat satisfaisant à chaque cas concret.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)

Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92