

# INFORMATION TECHNIQUE



## COLCAR H-57

Date de Révision: 22/03/2013

|                                  |  |                                  |                     |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| <b>TYPE DE PRODUIT</b>           | Adhésif thermo - fusible (Hot-melt)  |                                  |                     |
| <b>APLICACIONES</b>              | Produit spécial dessiné pour application à divers support pour la fabrication de matelas. Excellent adhésion aux différents substrats du secteur, ainsi que offre une stabilité thermique très élevée et une bonne cohésion. <i>Produit totalement inodore qui ne dégage pas à la température d'application.</i> |                                  |                     |
| <b>FORME D'APPLICATION</b>       | Par buses, disques, rouleaux, etc. Ne pas dépasser 190° C. Pendant des arrêts prolongés de la machine on conseille baisser la température de chauffage de l'adhésif.   |                                  |                     |
| <b>TEMPERATURE D'APPLICATION</b> | 160-170° C   |                                  |                     |
| <b>ESPECIFICATION</b>            | Couleur  | Ivoire-jaune clair               |                     |
|                                  | Présentation   | Sachet de 25g                    |                     |
|                                  | Viscosité Brookfield RVT (Méthode ASTM D 3236)   | 160° C                           | 2.000 - 2.600 mPa.s |
|                                  |  | 170° C                           | 1.400 - 1.900 mPa.s |
|                                  | Point de ramollissement (Méthode ASTM E 28)  | 86 - 91° C *                     |                     |
|                                  | Temps ouvert   | Long (1,45 / 2 minutes à 170° C) |                     |
|                                  | Temps de collé   | Medio - Long                     |                     |
|                                  | Stabilité thermique  | Bonne                            |                     |
| <b>MAGASINAGGE</b>               | Stocker a l'abri de l'humidité et de la chaleur, dans son emballage d'origine fermé. Conservation : 2 ans.   |                                  |                     |
| <b>EMBALLAGE</b>                 | En caisses de 15 Kg.   |                                  |                     |
| <b>NETTOYAGE</b>                 | Utiliser notre produit SANY WAX-200  |                                  |                     |

### IMPORTANT

Cette information technique est basé dans nôtres connaissances pratiques et studios réalisé pour notre département technique. Notre garantie sur les résultats obtenu, se limita à maintenir la qualité du produit et sa continuité, parce que ne pas pouvons contrôlé la forme dans que nôtres produits son employés, no pouvant exiger autres responsabilités. À cause de la grand quantité de matériaux existants dans le marché nous recommandons toujours faire test préalables pour garantir un résultat satisfaisant à chaque cas concret.

**PRODUCTOS COLCAR S.L.**

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)  
Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92