



### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### COLCAR H-58

Fecha Revisión: 21/07/2017

<b>TIPO DE PRODUCTO</b>	Adhesivo termofusible en base caucho (Hot-melt).		
<b>APLICACIONES</b>	<u>Encuadernación</u> Particularmente indicado para el encolado lateral (cortesía) en especial cuando se requiere una gran adhesividad en papeles o soportes difíciles y con excelente adhesión sobre polipropileno.		
	<u>Colchones</u> Hotmelt diseñado para la fabricación de colchones y en especial para pegar <i>espumas de poliuretano</i> . Presenta una excelente adhesión sobre los más diversos sustratos del sector de colchones. Tiene una resistencia térmica elevada y una excelente cohesión.		
	<b>FORMA DE APLICACIÓN</b> Aplicable mediante discos, rodillos, inyección y espirolado.		
<b>TEMPERATURA DE APLICACIÓN</b>	150-170° C		
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	Color	Ámbar muy claro. Casi transparente	
	Presentación	bolsitas tipo pillow de aprox. 25 g	
	Viscosidad Brookfield LV-DVII+ spindle 34 (ASTM D 3236)	160° C	2.800 - 3.800 mPa.s
		170° C	1.800 - 2.700 mPa.s
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	87 - 94° C	
	Tiempo de pegado	Muy corto	
	Tiempo abierto	Largo	
Estabilidad térmica	Buena		
<b>PRECAUCIONES</b>	<u>Colchones</u> : No se debe mezclar con el producto Colcar H-57 debido a que ambos productos son incompatibles.		
	<u>Laterales libro</u> : No mezclar con colas en base EVA.		
<b>ALMACENAMIENTO</b>	La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.		
<b>ENVASADO</b>	En cajas de 15 kg neto.		

#### IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

### PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)

Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92